

Λίστα αντοχής σε χημικές ουσίες

PU7310 ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΑΠΕΔΩΝ

Λίστα αντοχής σε χημικές ουσίες του Arturo PU7310 βερνίκι δαπέδου

Ομάδα μέσων / χημικά προϊόντα		Ρευστό δοκιμών	Διάρκεια έκθεσης [d] Κριτήρια δοκιμών		
			1 μέρα	3 μέρες	7 μέρες
5 / 5b	Απλές αλκοόλες και πολυόλες (έως 48 κ.ο. % μεθανόλη και αιθανόλη, γλυκόλη, πολυγλυκόλη, οι μονοαιθέρες τους και τα υδατικά τους μείγματα)	48 κ.ο.% μεθανόλη 48 κ.ο.% ισοπροπανόλη 5 κ.ο.% νερό	G:0 F:0	G:0 F:0	G:0 F:0
5a	Όλες οι αλκοόλες και ο γλυκολαιθέρας				
9	Υδατικά διαλύματα οργανικών οξέων (καρβοξυλικά οξέα) σε συγκεντρώσεις έως 10% καθώς και τα άλατά τους (σε υδατικό διάλυμα)	Υδατικό οξικό οξύ (διάλυμα 10%)	G:0 F:0	G:0 F:0	G:0 F:0
10	Ανόργανα οξέα έως 20% καθώς και όξινα ανόργανα άλατα σε υδατικό διάλυμα (pH <6), εκτός από το υδροφθορικό οξύ και τα οξειδωτικά οξέα και τα άλατά τους	Θειικό οξύ (διάλυμα 20%)	G:1 F:1	G:1 F:3	G:1 F:4
11	Ανόργανες βάσεις και αλκαλικά ανόργανα άλατα σε υδατικό διάλυμα (pH >8), εκτός από το διάλυμα αμμωνίας και τα οξειδωτικά διαλύματα αλάτων (π.χ. υποχλωριώδες)	Υδροξείδιο νατρίου (διάλυμα 20%)	G:1 F:1	G:1 F:2	G:1 F:3
14	Υδατικά διαλύματα οργανικών τασιενεργών	3 κ.ο.% Texarpon NSO 2 κ.ο.% Marlipal O 13/80 95 κ.ο.% νερό	G:0 F:0	G:0 F:0	G:0 F:0
Διάφορα υλικά/μέσα	Ψυκτικό		G:1/F:0	G:1/F:0	G:1/F:0
	Αποπαγωτικό υγρό		G:1/F:0	G:1/F:0	G:1/F:0
	Λάδι μηχανής		G:1/F:0	G:1/F:0	G:1/F:0
	Φυτικό έλαιο		G:1/F:0	G:1/F:0	G:1/F:0
	Cola		G:1/F:0	G:1/F:0	G:3/F:1
	Κέτσαπ		G:0/F:1	G:1/F:1	G:1/F:3
	Μουστάρδα		G:0/F:1	G:0/F:1	G:1/F:5
	Κόκκινο κρασί		G:0/F:3	G:1/F:5	G:2/F:4
	Καφές		G:1/F:4	G:1/F:4	G:2/F:4
	Όξινα καθαριστικά μέσα (σε συγκέντρωση έτοιμη για εφαρμογή)		G:0/F:0	G:0/F:0	G:0/F:0
	Αλκαλικά καθαριστικά μέσα (σε συγκέντρωση έτοιμη για εφαρμογή)		G:1/F:4	G:1/F:0	G:1/F:0
	Απολυμαντικό (που περιέχει χλώριο)		G:0/F:0	G:1/F:1	G:1/F:2
	Απολυμαντικό "Sagrotan" (σε συγκέντρωση έτοιμη για εφαρμογή)		G:1/F:0	G:1/F:0	G:1/F:0

F: Χρώμα
G: Γυαλάδα

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

- 0 Καμία ορατή αλλαγή
- 1 Απλά αισθητές αλλαγές στη γυαλάδα και στο χρώμα
- 2 Μικρές αλλαγές στη στιλπνότητα και το χρώμα αλλά καμία αλλαγή στη δομή
- 3 Σημαντική διαφορά ορατή αλλά η δομή είναι ουσιαστικά άθικτη
- 4 Σημαντική σήμανση ορατή και αλλαγές στη δομή
- 5 Μεγάλες αλλαγές και καταστροφή της δομής

Η Uzin Utz Nederland bv λειτουργεί με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο NEN-EN ISO-9001/14001 και είναι πιστοποιημένη από τον φορέα TÜV Nederland QA. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδόσεις γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαδικασίες που έχουν καταρτιστεί για αυτό το σύστημα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Uzin Utz Nederland bv συμμορφώνονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Καθώς οι διαφορετικές συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων και οι πρακτικές εργασίες είναι άγνωστες, η Uzin Utz Nederland bv δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε χρήση των προϊόντων της. Με τη δημοσίευση αυτού του δελτίου δεδομένων, όλα τα προηγούμενα δημοσιευμένα δελτία δεδομένων σχετικά με αυτό το προϊόν καθίστανται άκυρα.

© Uzin Utz Nederland bv. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η αντιγραφή και/ή η αναπαραγωγή αυτής της έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή άδεια της Uzin Utz Nederland bv. | 04.2023

Arturo | Μέλος του ομίλου Uzin Utz Group
EN | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telephone +31 53 5737373 | E-mail info@arturoflooring.com | Internet www.arturoflooring.com