

# ECO OIL 1-Συστατικού

Λάδι για παρκέ 1-συστατικού χωρίς διαλύτες σε τρεις εκδόσεις PURE, WHITE και NEUTRAL

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Λάδι για εφαρμογή με ρολό 1-συστατικού χωρίς διαλύτες σε τρεις εκδόσεις PURE, WHITE και NEUTRAL. Λόγω του πολύ γρήγορου στεγνώματος, η πλήρης επιστροφή της επιφάνειας είναι δυνατή σε μία μόνο μέρα.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Για ξύλινα δάπεδα που δέχονται κανονική έως βαριά καταπόνηση σε οικιακά έργα.

## ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ τριμένα ξύλινα δάπεδα
- ▶ ξύλινα δάπεδα πάνω από συστήματα επιδαπέδιας θέρμανσης



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ εύκολο στην εφαρμογή με ρολό PALLMANN WATERBASED SPECIAL 8mm/25CM
- ▶ πολύ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ καθαρή όψη
- ▶ μπορεί να επικαλυφθεί
- ▶ αντιστοιχεί στο TRGS 617
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Πολύ χαμηλές εκπομπές

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος:	1 και 5 lt
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 12 μήνες
Χρώμα:	PURE (εφέ ακατέργαστου ξύλου), ΛΕΥΚΟ και ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Κατανάλωση ανά χέρι:	περίπου 80 ml/m <sup>2</sup>
Κάλυψη:	περίπου 12 m <sup>2</sup> /litre
Συνθήκες εργασίας:	μεταξύ 18 – 25 °C και 35 – 65 % σχετική υγρασία
Έτοιμο για τρίψιμο:	μετά από περίπου 2 ώρες*
Περαιτέρω εφαρμογές:	μετά από περίπου 2 ώρες*
Τελικές αντοχές:	μετά από περίπου 7-10 ημέρες*

\*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία

Η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση της επιφάνειας του ξύλου ή του παρκέ που πρόκειται να εμποτιστεί.

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η επιφάνεια που θα εμποτιστεί πρέπει να είναι στοκαρισμένη, καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη από ακαθαρσίες και να έχει τριφτεί σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνολογίας.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά. Στη συνέχεια, ρίξτε το περιεχόμενο σε έναν καθαρό ΚΑΔΟ PALLMANN.
2. Εφαρμόστε μια πλήρη και ομοιόμορφη στρώση ECO OIL 1K στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας το ρολό PALLMANN SPECIAL 8MM/25CM. Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις. Ξεκινώντας από τις άκρες, στη συνέχεια απλώστε εναλλάξ κατά μήκος και με τη φορά από τις βέννες.
3. Χρόνος στεγνώματος μέχρι να είναι έτοιμο για τρίψιμο: περίπου μετά από 2 ώρες.
4. Πριν από την τελική στρώση, απαιτείται ενδιάμεσο τρίψιμο με γυαλόχαρτο με κόκκο 120.
5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

Συστήνουμε:	Αν απαιτείται, επιπλέον στρώσεις με:
ECO OIL 1K NEUTRAL	PALL-X 96, PALL-X 98
ECO OIL 1K PURE	PALL-X PURE, PALL-X ZERO 2K
ECO OIL 1K WHITE	PALL-X ZERO 2K



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωπικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιτήτων αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το ψύχος και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- ▶ Καταρχήν, μην εφαρμόζετε περισσότερες από 2 στρώσεις σε μία ημέρα.
- ▶ Σε υβριδικά λαδωμένα δάπεδα που σχηματίζουν φιλμ (PALLMANN ECO OIL 1K) προτείνουμε μια πρώιμη επίστρωση με PALLMANN ECO OIL CARE.
- ▶ Αφήστε τις φρεσκοαλειμμένες επιφάνειες τουλάχιστον 7 - 10 ημέρες πριν τις καλύψετε με μοκέτα ή άλλες επενδύσεις δαπέδου ή τις φορτώσετε με βαριά αντικείμενα.
- ▶ Αφήστε τις φρεσκοαλειμμένες επιφάνειες τουλάχιστον 7 - 10 ημέρες πριν τις συντηρήσετε με το PALLMANN ECO OIL CARE. Η τακτική συντήρηση με το PALLMANN ECO OIL CARE βελτιώνει την εμφάνιση και αυξάνει τη διάρκεια φθοράς της σφραγισμένης/λαδωμένης επιφάνειας. Καθαρίζετε με στυμμένο πανί (όχι υγρό). Αποφύγετε το στάσιμο νερό.
- ▶ Τα ακόλουθα πρότυπα και σημειώσεις ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα: DIN 18356 "Εργασία με παρκέ και ξυλίνες πλάκες".

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:**

1-συστατικού λάδι, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλο ως υποκατάστατο υλικών με υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία επιφανειών παρκέ. Κατά την εφαρμογή, συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας, καθώς και αερισμός των χώρων εργασίας.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ:**

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε τη διασπορά του υλικού σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια, αποξεσμένα και χωρίς σταγόνες δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και το υγρό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.