

# MAGIC OIL SPA 2-Συστατικών

Λάδι ξύλινων δαπέδων, 2-συστατικών χωρίς διαλύτες με φυσικά έλαια και κερί, πολυμερίζεται με οξείδωση μετά την προσθήκη σκληρυντή. Κατάλληλο για χώρους με υγρασία

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Συνδυασμός λαδιού-κεριού που αφήνει μια επιφάνεια με ανοιχτούς πόρους που διαπνέει. Λόγω της περιεκτικότητας σε κέρι, παράγεται μια ομοιόμορφη ματ, βελούδινη επιφάνεια. Το MAGIC OIL 2K SPA δημιουργεί με την υψηλή αναλογία σκληρυντή μια πολύ πυκνή προστατευτική μεμβράνη, ιδανική για ξύλινα δάπεδα σε χώρους με υγρασία π.χ. χώρους κολύμβησης, σπα και γυμναστήρια. Αυτό το γρήγορο στέγνωμα επιτρέπει την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στο συντομότερο δυνατό χρόνο, χωρίς μείωση της αντοχής στη μηχανική φθορά ή στα χημικά αφού αφεθεί να στεγνώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο πολυμερισμός έχει ως αποτέλεσμα μια ακόμη πιο ισχυρή επιφάνεια απώθησης του νερού και της βρωμιάς που δεν μπορεί να επιτευχθεί με λάδια δαπέδου 1-συστατικού.

**Γενικές πληροφορίες για ξύλινα δάπεδα σε υγρούς χώρους**  
Είναι σημαντικό σε χώρους με υψηλή υγρασία να επιλέγεται το κατάλληλο είδος ξύλου, και η κατασκευή του δαπέδου να είναι άρτια και ο τρόπος τοποθέτησης και η επιλογή των υλικών τοποθέτησης να συνδυάζουν τη σωστή τοποθέτηση με τη φροντίδα της συνεχούς συντήρησης. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να αναλαμβάνει διαρκώς την ευθύνη για την προστασία του δαπέδου, για παράδειγμα πρέπει να αποφεύγεται να λιμνάζει νερό πάνω στο ξύλινο δάπεδο, ενώ είναι απαραίτητο να ακολουθείται ένα κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης. Σε αντίθεση με ένα βερνίκι που σχηματίζει φιλμ που δεν είναι κατάλληλο για διάφορους λόγους, η εναλλακτική λύση είναι η επιφανειακή επεξεργασία με MAGIC OIL 2K SPA.

## ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ τριμμένο ξύλινο δάπεδο με στοκαρισμένους αρμούς
- ▶ ξύλινα δάπεδα σε χώρους με υψηλή υγρασία
- ▶ χρήση σε ξύλινα δάπεδα εγκατεστημένα πάνω από συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης με ζεστό νερό



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ πολύ υψηλή αντοχή στη μηχανική και χημική φθορά
- ▶ αξιολόγηση B με βάση το DIN 51097 (αντίσταση ολίσθησης σε περιοχές κίνησης με γυμνά πόδια)
- ▶ DIN 53160 (Αντοχή στο σάλιο και τον ιδρώτα)
- ▶ EN 71-3 (Επίστρωση ασφαλής για παιδιά, σελ. 3: μετανάστευση ορισμένων στοιχείων)

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	μεταλλικό δοχείο και πλαστικό μπουκάλι
Μέγεθος:	0,8l + 0,2l
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 12 μήνες
Κατανάλωση ανά χέρι:	περίπου 25-50 ml/m <sup>2</sup>

Αναλογία Ανάμιξης: 4:1 κ.β.

Επάλληλα χέρια: προτείνονται 1-3 χέρια

Συνθήκες εργασίας: μεταξύ 18 – 25 °C και 35 – 65 % σχετική υγρασία

Ανοιχτός χρόνος: περίπου 1,5 ώρες\*

Επόμενο χέρι: μετά από περίπου 10-30 λεπτά\*

Βατότητα: μετά από περίπου 12 ώρες\*

Μπορεί να πλυθεί: μετά από περίπου 12 ώρες\*

\*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία

Η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση της επιφάνειας του ξύλου ή του παρκέ που πρόκειται να εμποτιστεί.

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η επιφάνεια που θα εμποτιστεί πρέπει να είναι στοκαρισμένη, καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη από ακαθαρσίες και να έχει τριφτεί σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνολογίας.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά.
2. Αναμείξτε το MAGIC OIL ERGO 2K με το σκληρυντή και, χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα PALLMANN, απλώστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια.
3. 10 – 30 λεπτά μετά την εφαρμογή με τη σπάτουλα, αφαιρέστε την περίσσεια του προϊόντος με το PALLMANN CLEANING PAD BEIGE.
4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης στρώσης - αν χρειαστεί - εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση με MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Στη συνέχεια, αφαιρέστε αμέσως την περίσσεια του προϊόντος, μετά από 30 λεπτά μετά τη δεύτερη στρώση με το PALLMANN CLEANING PAD BEIGE και στη συνέχεια γυαλίστε με το PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Όλο το περιττό λάδι πρέπει να αφαιρεθεί από την επιφάνεια.
5. Μετά από 20 λεπτά, η επιφάνεια πρέπει να γυαλιστεί ξανά με ένα PALLMANN CLEANING PAD WHITE για να επιτευχθεί σταθερό αποτέλεσμα.
6. Μερικά είδη ξύλου μπορεί να απαιτούν ένα τρίτο χέρι μετά το στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας σε καλές συνθήκες στεγνώματος. Εφαρμόστε όσες στρώσεις απαιτούνται για να κορεστεί πλήρως το ξύλο.
7. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με UZIN CLEAN-BOX (μαντηλάκια καθαρισμού).

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το εμποτισμένο πριονίδι είναι εύφλεκτο - κίνδυνος πυρκαγιάς! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών λείανσης, η προκύπτουσα σκόνη λείανσης πρέπει να εμποτιστεί με νερό και να απορριφθεί σε κλειστά αεροστεγή, πυράντοχα δοχεία! Η επαφή του προϊόντος με pads ή πανιά δημιουργεί κίνδυνο αυθόρμητης καύσης. Επομένως, μουσκέψτε τυχόν πανιά, pads κ.λπ. με νερό και φυλάξτε/απορρίψτε τα σε ερμητικά κλεισμένα αεροστεγή, πυράντοχα δοχεία.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωτικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιότητων αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το ψύχος και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- ▶ Μετά την προσθήκη σκληρυντή μη σφραγίζετε ξανά το δοχείο για να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερβολικής διόγκωσης του μικτού προϊόντος.
- ▶ Για τη στεγανοποίηση αρμών πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο PALLMANN JOINT FILLER.
- ▶ Για σανίδες που έχουν ορατούς συνδέσμους ή/και λοξομήσεις, συνιστούμε να λάβετε τεχνικές συμβουλές.

- ▶ Η κατανάλωση σε φυσική ξυλεία μπορεί να αυξηθεί σημαντικά (περίπου 140 ml/m<sup>2</sup>). Όπου πρόκειται να επικαλυφθεί η επιφάνεια, θα πρέπει να εργαστείτε με ρολό και ο χρόνος στεγνώματος θα πρέπει να είναι 72 ώρες πριν από την επόμενη στρώση.
- ▶ Για δάπεδα από δομημένο ξύλο, απλώστε με ρολό ή σπάτουλα το λάδι αφαιρέστε την περίσσεια με το PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Στη συνέχεια αφαιρέστε το υπόλοιπο περιττό λάδι με το PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Όλο το περιττό λάδι πρέπει να αφαιρεθεί από την επιφάνεια του ξύλου.
- ▶ Η ελαφριά κυκλοφορία της επιφάνειας είναι δυνατή όχι νωρίτερα από 12 ώρες μετά το γυάλισμα.
- ▶ Αφήστε τη φρεσκολαδωμένη επιφάνεια τουλάχιστον 12 ώρες πριν την καλύψετε.
- ▶ Για μεγάλη διάρκεια ζωής του δαπέδου, συνιστούμε την τακτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με το PALLMANN MAGIC OIL CARE και τον καθαρισμό με το PALLMANN CLEAN. Για τους ακριβείς κύκλους καθαρισμού και περιποίησης, ανατρέξτε στις οδηγίες συντήρησης για ξύλινα δάπεδα εμποτισμένα με λάδι.
- ▶ Μπορεί να εμφανιστεί κάποιο κιτρίνισμα της ξυλείας (σκουρό κιτρίνισμα).
- ▶ Τα ακόλουθα πρότυπα και σημειώσεις ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα: DIN 18356 "Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες" κατά DIN 68702, Woodblock RE-V/RE-W.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Χωρίς διαλύτες. Συστατικό A: Μη εύφλεκτο αλλά κίνδυνος αυτανάφλεξης (βλ. «Προσοχή» παραπάνω). Συστατικό B: Μη εύφλεκτο. Περιέχει προπολυμερισμένα ισοκυανικά. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Και τα δύο συστατικά: Παρέχετε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε προστατευτική κρέμα και προστατευτικά γάντια / γυαλιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή την επαφή με τα μάτια. Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας στην ετικέτα του προϊόντος καθώς και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε τη διασπορά του υλικού σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια, αποξεσμένα και χωρίς σταγόνες δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και το υγρό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.