

Κόλλα για linoleum

UZIN LE 43

Ισχυρή και γρήγορη κόλλα υδατικής διασποράς για linoleum, φελλό και υποστρώματα με φελλό

ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ▶ linoleum σε φύλλα και πλακίδια ως πάχος 4mm
- ▶ υποστρώματα από φελλό τοποθέτηση linoleum πάνω σε
- ▶ υποστρώματα από φελλό

ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ / ΠΑΝΩ ΑΠΟ:

- ▶ απορροφητικά και ισοπεδωμένα υποστρώματα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- ▶ έκθεση σε καταπόνηση τροχήλατων καθισμάτων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12 529
- ▶ για καταπονήσεις σε οικιακούς και εμπορικούς χώρους



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Το UZIN LE 43 είναι μια ισχυρή κόλλα για linoleum υδατικής διασποράς γρήγορο άρπαγμα και μεγάλες αντοχές. Για εσωτερική χρήση.

- ▶ εύκολη εφαρμογή
- ▶ μικρός ανοιχτός χρόνος
- ▶ γρήγορη και αξιόπιστη συγκόλληση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος	14 kg
Αποθήκευση	ελάχιστον 12 μήνες
Χρώμα νωπό	μπεζ
Χρώμα στεγνό	μπεζ
Κατανάλωση	350 - 400 g/m ²
Ανοιχτός χρόνος	0 - 10 λεπτά*
Χρόνος εργασιμότητας	10 - 35 λεπτά*
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής	15 °C στο δάπεδο
Φόρτιση	μετά από 24 ώρες*
Αρμολόγηση	μετά από 24 ώρες*
Τελικές αντοχές	μετά από 3 μέρες*

*Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%, ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης δαπέδου και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, ικανό να φέρει φορτίο, στεγνό, απαλλαγμένο από ρωγμές και διάφορα υλικά (ακαθαρσίες, λάδια, γράσα) που θα μπορούσαν να βλάψουν την πρόσφυση. Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ηλεκτρική σκούπα, να ασταρωθεί και να λειανθεί. Κατάλληλα αστάρια και ισοπεδωτικά μπορούν να βρεθούν στον Οδηγό προϊόντων UZIN. Ελέγξτε το υπόστρωμα σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ή ειδοποιήσεις και αναφέρετε τυχόν ελλείψεις. Αφήστε το αστάρι και το ισοπεδωτικό κονίαμα να στεγνώσουν εντελώς. Μελετήστε προσεκτικά τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων και τήρηστε τις οδηγίες τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη στρώση κόλλας στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα και αφήστε να στεγνώσει μερικώς ανάλογα με την ποσότητα εφαρμογής, το κλίμα του εσωτερικού χώρου, την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον τύπο επικάλυψης δαπέδου. Μην εφαρμόζετε περισσότερη κόλλα από αυτή που μπορεί να στρωθεί με καλή μεταφορά στο πίσω μέρος του επικαλύμματος εντός του ανοικτού χρόνου εργασίας.
- Τοποθετήστε το επικάλυμμα του δαπέδου μέσα σε σύντομο χρόνο και βεβαιώστε ότι σχηματίστηκε δόντι. Τρίψτε το επικάλυμμα και ρολάρετε με βάρος πιέζοντας έντονα σε κάθε σημείο παραμόρφωσης. Βεβαιωθείτε πως δεν έχει εγκλωβιστεί αέρας κάτω από το επικάλυμμα. Αφήστε την περιοχή να ηρεμήσει 20 λεπτά και μετά αρολάρετε ξανά στις άκτες, τους αρμούς και τις ραφές.
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα κόλλας όσο είναι νωπά με νερό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:

Υπόστρωμα/ επικάλυμμα	Σπάτουλα	Κατανάλωση περίπου*
Linoleum, φελλός	B1	350 - 400 g/m ²

*Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Διάρκεια ζωής 12 μήνες όταν φυλάσσεται σε μέτρια δροσερές συνθήκες, στην αρχική συσκευασία. Ανθεκτικό στον παγετό έως -2°C. Ξανακλείστε προσεκτικά και σφικτά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο γρήγορα. Αφήστε τα δοχεία να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.
- ▶ Καλύτερη εφαρμογή μεταξύ 18 - 25 °C, με θερμοκρασία δαπέδου πάνω από 15 °C και σχετική υγρασία αέρα κάτω από 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία του αέρα επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Τα υγρά υποστρώματα μπορεί να προκαλέσουν δευτερεύουσες εκπομπές και οσμές. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι το ισοπεδωτικό κονίαμα είναι στεγνό πριν εφαρμόσετε την κόλλα.
- ▶ Τοποθετήσεις σε υποστρώματα με παλιά υπολείμματα κόλλας μπορεί να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις και να οδηγήσουν σε δυσάρεστες οσμές. Ιδανικά αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα υπολείμματα κόλλας πρέπει να διορθώνονται με τη χρήση ασταριών και ισοπεδωτικών κονιαμάτων πάχους τουλάχιστον 2 mm.
- ▶ Πριν από την τοποθέτηση, το επικάλυμμα του δαπέδου πρέπει να εγκλιματιστεί επαρκώς στο κλίμα του εσωτερικού χώρου και να μην έχει καθόλου τάσεις.

- ▶ Η έντονη παραμόρφωση των άκρων του ρολού, τα βαθουλώματα, οι εξαιρετικά ανυψωμένες άκρες ή οι έντονες καμπυλότητες πρέπει να διορθώνονται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της πρόσφυσης.
- ▶ Σε ακραίες θερμοκρασίες λόγω έκθεσης από ελαφριά, έως βαριά μηχανική καταπόνηση από παλετοφόρα, περνοφόρους ανυψωτήρες κ.λπ. ή όταν εκτίθενται σε έντονη υγρασία, ζητήστε συμβουλές εφαρμογής εάν έχετε αμφιβολίες.
- ▶ Κατά τη σφράγιση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των δαπέδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προϊόντα από τη σειρά UZIN Care (UZIN Basic Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Resilient Care, UZIN Refresher). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα τεχνικά φυλλάδια προϊόντων.
- ▶ Ακολουθήστε γενικά αναγνωρισμένους εμπορικούς και τεχνολογικούς κανόνες για την τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδου σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα (π.χ. END, DIN, OE, SIA κ.λπ.)

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:

- ▶ Χωρίς διαλύτες
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / πολύ χαμηλές εκπομπές

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Διασπορά πολυμερών, παράγοντες συντήρησης, πρόσθετα και νερό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Χωρίς διαλύτες. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας και αερισμός του χώρου εργασίας. Όταν στεγνώσει πλήρως, έχει ουδέτερη οσμή και δεν παρουσιάζει κανένα φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο. Βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων μετά τις εργασίες επένδυσης δαπέδου είναι η συμμόρφωση με τα πρότυπα των συνθηκών εργασίας, καθώς η προϋπόθεση να είναι καλά στεγνό το υπόστρωμα, το αστάρι και το ισοπεδωτικό κονίαμα.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια και αποξηραμένα δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και νωπό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.