

UZIN HAFT 61

Υδατοδιαλυτή κόλλα με χαμηλή πτητικότητα, για μη μόνιμες συγκολλήσεις δαπέδων από PVC και μοκέτες

Εφαρμογές:

Υδατοδιαλυτή κόλλα μη μόνιμης συγκόλλησης για εσωτερικούς χώρους.

Κατάλληλη για /πάνω σε:

- ▶ Μοκέτες με υπόστρωμα από latex ή δάπεδα από PVC με αφρώδη υποστρώματα, με λατεξαρισμένα και fleese υποστρώματα.
- ▶ Δάπεδα από PVC και CV, με υφαντά και fleese υποστρώματα.
- ▶ Σε λείες επίπεδες, επιφάνειες, όπως επίσης και σε άλλες υδατοστεγείς επιφάνειες, π.χ. PVC, Linoleum, terrazzo, πέτρα κ.α.
- ▶ Σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Απλώνεται εύκολα με ρολό ή οδοντωτή σπάτουλα. Λειτουργεί σαν κόλλα και μετέπειτα εύκολα μπορεί να αφαιρεθεί το επικάλυμμα του δαπέδου. Αποτελεί ιδανική λύση σε οικιακές τοποθετήσεις ειδικά σε ενοικιαζόμενους χώρους.



Δύο μέθοδοι εφαρμογής του UZIN HAFT 61

Ιδιότητες προϊόντος/ πλεονεκτήματα:

Έτοιμο για χρήση, κόλλα με βάση υδατικές διασπορές. Αφαιρείται εύκολα και καθαρίζεται με νερό. Βοηθάει στις ανακαινίσεις, γιατί καθιστά το δάπεδο και τα υπολείμματα κόλλας ευκολότερο να αφαιρεθούν.

Σύσταση: Τροποποιημένα πολυακρυλικά πολυμερή με ρητίνες ενίσχυσης συγκόλλησης.

- ▶ Εφαρμογή με ρολό ή σπάτουλα
- ▶ Για δάπεδα από PVC και μοκέτα
- ▶ Κατάλληλο για υγρή και ξηρή συγκόλληση
- ▶ Προλαμβάνει την ολίσθηση του δαπέδου
- ▶ Δεν περιέχει διαλύτες

Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Πλαστικό δοχείο PE
Μέγεθος:	5kg, 10kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα υγρού/ξηρού:	Λευκό/διάφανο
Κατανάλωση/επικάλυψη:	100 – 300 g/m ²
Ελάχ. Θερμοκρασία Εφαρμογής:	15 °C
Ιδανικές Θερμοκρασίες:	15-25°C επιφάνεια δαπέδου
Στέγνωμα ή μπορεί να επικαλυφθεί μετά από:	10- 80 λεπτά* (μέχρι να γίνει διάφανο)*
Έτοιμο για πάτημα:	Μετά από 24 – 48 ώρες*
Τελικές αντοχές:	Μετά από 2 – 5 μέρες*

* Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%.

UZIN HAFT 61

Προεργασία επιφανειών:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, επίπεδο, στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και απαλλαγμένο από υλικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Δοκιμάστε το υπόστρωμα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Επιμελώς σκουπίστε την επιφάνεια με ηλεκτρική σκούπα υπό κενό, ασταρώστε και ισοπεδώστε την αν έχει ανωμαλίες. Ανάλογα με το υποδάπεδο, τον τύπο επικαλύμματος χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα αστάρια και ισοπεδωτικά κονιάματα που θα βρείτε στους αναλυτικούς καταλόγους προϊόντων UZIN Hellas.

Αφήστε το αστάρι και το ισοπεδωτικό να στεγνώσει καλά σε όλη την επιφάνεια. Γυαλοχαρτάρετε και καθαρίστε επιμελώς ή απολίπανετε τα λεία, μη απορροφητικά υποστρώματα, π.χ. μέταλλα. Μελετήστε προσεκτικά τα τεχνικά φυλλάδια προϊόντων UZIN Hellas, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα των επικαλυμμάτων δαπέδου που χρησιμοποιείτε.

Εφαρμογή

- Εφαρμόστε την κόλλα ομοιόμορφα πάνω στο υπόστρωμα με τη βοήθεια ενός αφρώδους ρολού. Πάνω σε ισοπεδωμένες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε αφρώδες ρολό με μεγάλες τρύπες, ενώ πάνω σε στυλνές μη απορροφητικές επιφάνειες χρησιμοποιήστε αφρώδες ρολό με λεπτές τρύπες. Για ανώμαλα υποστρώματα χρησιμοποιήστε A2, A3 ή A4.
- Πάνω σε απορροφητικές επιφάνειες, τοποθετήστε το επικάλυμμα του δαπέδου στη νωπή κόλλα και πιέστε καλά ολόκληρη την επιφάνεια. Η αφαίρεση των υπολειμμάτων της κόλλας από απορροφητικές επιφάνειες είναι γενικά δύσκολη. Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί σχετικά αν ασταρώσετε πριν από τη συγκόλληση μία λεπτή στρώση με το UZIN PE 421.
- Πάνω σε μη-απορροφητικές επιφάνειες, στυλνά υποστρώματα, π.χ. υφιστάμενα δάπεδα, αφήστε λίγα λεπτά μέχρι να στεγνώσει η κόλλα και να γίνει κολλώδης ή μέχρι να γίνει πλήρως διάφανη, κατόπιν τοποθετήστε το επικάλυμμα και πιέστε καλά.
- Μετά από σύντομο χρόνο, ρολάρετε το επικάλυμμα ξανά, ειδικά στα σημεία των αρμών και των ραφών.
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας όσο είναι νωπή με ζεστό νερό.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση, τόσο δυσκολότερη είναι η διαδικασία καθαρισμού των υπολειμμάτων της κόλλας. Κατά συνέπεια, ως κανόνα εφαρμόστε: όσο λιγότερο χρησιμοποιείτε τόσο καλύτερα.

Κατανάλωση:

Η κατανάλωση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος και τον τύπο του δαπέδου που θα εφαρμοστεί

Τύπος δαπέδου:	Εφαρμογή με:	Κατανάλωση*
Λείο/στυλντό	Ρολό, μικρός πόρος	100-150 g /m ²
Πορώδες*/απορροφητικό	Ρολό, αδρός πόρος	150-200 g /m ²
Ελαφρά ανάγλυφο	Σπάτουλα A4	150-200 g /m ²
Έντονα ανάγλυφο	Σπάτουλα A3	250-300 g /m ²
Κολλητό	Σπάτουλα A2	>300 g / m ²

*Ασταρώστε με UZIN PE 421, αν κρίνεται απαραίτητο.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Χρόνος αποθήκευσης κατ' ελάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία εφόσον αποθηκεύεται σε μέτρια ψυχρές συνθήκες. Αντέχει σε ψύχος έως 10°C. Σφραγίστε ερμητικά τα δοχεία που ανοίχτηκαν και χρησιμοποιήστε το υπόλοιπο περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- Αφήστε την κόλλα να εγκλιματιστεί πριν από τη συγκόλληση. Βέλτιστες συνθήκες συγκόλλησης στους 18-25°C και θερμοκρασία δαπέδου πάνω από 15°C με σχετική υγρασία κάτω από 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία θα καθυστερήσει, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία θα επιταχύνουν το χρόνο τοποθέτησης, σκλήρυνσης και στεγνώματος.
- Δάπεδα από PVC προτείνεται να κορδονιάζονται.
- Αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες ή καλύτερα 2-3 μέρες, πριν από το κορδόνιασμα. Για βυνλικό δάπεδο με αφρώδη υποστρώματα προτείνεται ψυχρό κορδόνιασμα. Αποφύγετε μακροχρόνια έκθεση των μοκετών σε υγρασία. Εφαρμόστε ένα βαρύ αντικείμενο πάνω στις υγρές περιοχές μέχρι να στεγνώσουν, αν κρίνεται απαραίτητο αφαιρέστε την υπερβολική υγρασία πρώτα.
- Σε υπερψυγμένα δάπεδα (access), εξασφαλίστε πως η κόλλα δεν έχει διεισδύσει στους αρμούς. Μελετήστε τις οδηγίες των κατασκευαστικών Οικων των δαπέδων.
- Το UZIN HAFT 61 δε συγκρατεί τις αλλαγές των διαστάσεων των επικαλυμμάτων δαπέδων.
- Για την αφαίρεση των επικαλυμμάτων δαπέδου, ξεκινήστε από τις γωνίες και σιγά-σιγά τραβήξτε προς το κέντρο του δωματίου. Μαλακώστε τα υπολείμματα από την κόλλα για 20-30 λεπτά με μίγμα ζεστού νερού που περιέχει μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και κατόπιν αφαιρέστε τα με ένα αποξηλωτή/ξύστρα. Βουρτσίστε με νερό και ξεπλύνετε πολλές φορές. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε περιστρεφόμενη μηχανή με καινούργιο πράσινο pad και κατόπιν αναρροφήστε τα νερά. Όταν πρόκειται να κάνετε επανάχρηση ενός παλιού δαπέδου, εφαρμόστε κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα συντήρησης.
- Στην περίπτωση τραχιών επιφανειών σε ανοιχτόπορες επιφάνειες, το UZIN HAFT 61 μπορεί να αφαιρεθεί με μεγάλη προσπάθεια. Γεγονός ιδιαίτερα επίπονο για τα δάπεδα με κεραμικά πλακίδια που φέρουν αρμολόγηση. Όσο μεγαλύτερη ποσότητα κόλλας χρησιμοποιήσετε τόσο δυσκολότερος γίνεται ο καθαρισμός των υπολειμμάτων.
- Τα δάπεδα PVC που περιέχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε πλαστικοποιητή, μπορεί να επηρεαστούν από τη μετανάστευση του. Μπορεί να παρατηρηθούν αλλαγές ή αποχρωματισμός των επικαλυμμάτων δαπέδων μετά από την απομάκρυνση των υπολειμμάτων της κόλλας.

Προστασία στο χώρο εργασίας και το περιβάλλον:

Δεν περιέχει διαλύτες. Η χρήση κρέμας προστασίας του δέρματος συνιστάται πάντα. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Παρέχετε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση/στέγνωμα! Αποφύγετε το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα κατά την επεξεργασία του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα, το υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ποιότητα του αέρα δωματίου μετά την τοποθέτηση του επικαλύμματος δαπέδου εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και το πόσο καλά έχουν στεγνώσει τα αστάρια και τα ισοπεδωτικά. Το προϊόν περιέχει ισοθιαζολίνονες. **Πληροφορίες για άτομα με αλλεργίες είναι διαθέσιμα στο Κέντρο Δηλητηριάσεων +30 210 7793777 (Ελλάδα).**

Απόρριψη:

Συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος στο μέτρο του δυνατού και την επαναχρησιμοποιήστε τα. Μην αφήνετε να διαφύγει στο αποχετευτικό σύστημα, τον υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφος. Πλαστικά δοχεία που έχουν αδειάσει ή μπορούν να αποξεστούν, ώστε να καταστούν καθαρά από τυχόν υπολείμματα είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά κατάλοιπα, καθώς και τα νωπά υπολείμματα συλλέγονται σαν ειδικά απόβλητα. Δοχεία με σκληρωμένα κατάλοιπα είναι δομικά/οικιακά απόβλητα.