

Ανάγλυφο επίχρισμα εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

UZIN ΡΕΛΙΕΦ

Υδατοδιαλυτό ανάγλυφο επίχρισμα αρχιτεκτονικής για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους

Εφαρμογές:

Υδατοδιαλυτό ανάγλυφο επίχρισμα αρχιτεκτονικής. Βάφει και προστατεύει τις επιφάνειες και προσόψεις. Απλώνεται με ειδικό ρολό εύκολα και καλύπτει. Πλένεται. Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει υψηλή αισθητική και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την υπεριώδη ακτινοβολία. Συνδυάζει μεγάλη λευκότητα, καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή με καλό άπλωμα, χωρίς ματίσεις. Μπορεί να επαναβαφεί με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.

Κατάλληλο για χρήση σε:

- ▶ Απορροφητικά υποστρώματα όπως τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα, σκυρόδεμα.
- ▶ Κονιάματα θεικού ασβεστίου.
- ▶ Σοβάδες ασβεστίου/τσιμέντου, τσιμεντοσανίδες
- ▶ Γυψοσανίδες/ γυψότουβλα
- ▶ Ξύλο και νοβοπάν κατάλληλα ασαρωμένα
- ▶ Ταβάνια και τοίχους σε οποιοδήποτε χώρο όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη μόλυνση.

Ιδιότητες προϊόντος / πλεονεκτήματα:

Υδατοδιαλυτό επίχρισμα οικοδομής για τοίχους και οροφές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Προστατεύει και διακοσμεί. Έχει καλυπτικότητα και απόδοση. Έντονη λευκότητα και άριστη πρόσφυση σε όλους τους τύπους ορυκτών υποστρωμάτων, ξύλου και νοβοπάν. Δεν είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον.

Συστατικά: Τροποποιημένα συμπολυμερή ρητινών με ανόργανα γεμιστικά και κατάλληλα βοηθητικά.

- ▶ Έντονα ανάγλυφη υφή για διακοσμήσεις
- ▶ Μεγάλη λευκότητα
- ▶ Καλυπτικότητα
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- ▶ Χωρίς διαλύτες και οσμή
- ▶ Χαμηλή πτητικότητα

Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Πλαστικό δοχείο PE
Μεγέθη:	5kg και 15kg
Αποθήκευση:	ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα:	Λευκό
Ιξώδες:	40000-55000 mPas
Πυκνότητα:	1,60 ± 0,02 Kg/lit (ISO 2811)
pH:	8-9 στους +20°C
Κατανάλωση / κάλυψη:	1-1.5 kg/m ²
Ελάχιστη Θερμοκρασία εφαρμογής:	10 °C
Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής:	15 - 25°C υπόστρωμα
Χρόνος ξήρανσης:	60-120 λεπτά*

* Στους 20 °C και 65 % σχετική υγρασία. Βλέπε "Πίνακα εφαρμογών".

Προεργασία υποστρωμάτων:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, ανθεκτικό στη φόρτιση, στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και απαλλαγμένο από υλικά (σκόνες, λάδια, λίπη), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίχριση. Οποιαδήποτε υπολείμματα από κόλλες, ψαθυρά στρώματα π.χ αντικολλητικά, κατάλοιπα χρωμάτων κλπ. πρέπει να αφαιρεθούν είτε με βούρτσισμα, εκτριβή, λείανση. Απομακρύνετε καλά από υπολείμματα υλικών και σκόνη. Ρωγμές ή ατέλειες πρέπει να επισκευαστούν πριν από την επίχριση με αντίστοιχα προϊόντα UZIN Hellas. Γενικά δοκιμάστε το υπόστρωμα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τεχνικά δελτία και αναφέρετε τυχόν ελλείψεις.

Ασταρώστε με το κατάλληλο αστάρι και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς, πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία.

Ανατρέξτε στα τεχνικά φυλλάδια για τη συμβατότητα του προϊόντος με άλλα προϊόντα.

Εφαρμογή:

1. Αφήστε το δοχείο να εγκλιματιστεί, ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση και κατόπιν αδειάστε το περιεχόμενο σε έναν καθαρό, οβάλ κουβά.
2. Ασταρώστε επιφάνειες που βάζονται για πρώτη φορά με UZIN PE-421 ή UZIN SB-500.
3. Απλώστε το πρώτο χέρι με ρολό, βούρτσα ή πινέλο. Για να κάνετε σχέδια/τεχνотροπίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάνω από το νωπό πρώτο χέρι ειδικά διακοσμητικά αφρώδη ή λαστιχένια ρολά.
4. Στέγνωμα: αφήστε το επίχρισμα να στεγνώσει καλά, ώστε να έχετε ένα τελικό καθαρό και ομοιόμορφο φιλμ. Συστήνονται 1-2 ώρες για την ξήρανση σε γυψοκονιάματα. Πάνω σε απορροφητικές επιφάνειες χρειάζεται 2 - 4 ώρες για να στεγνώσει, αλλά πάντα εξαρτάται και από τη σχετική θερμοκρασία και υγρασία. Καλύτερα εφαρμόστε δύο επάλληλα στρώματα (χέρια) αν απαιτείται.
5. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Σημαντικές σημειώσεις:

- ▶ Αποθήκευση κατ' ελάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία σε συνθήκες μέτριας ψυχρής αποθήκευσης. Σφραγίστε καλά, το συντομότερο δυνατόν τα δοχεία που χρησιμοποιήθηκαν μερικώς για να μπορέσετε να ξαναχρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο προϊόν. Αφήστε το αστάρι να πάρει τη θερμοκρασία του χώρου πριν από την εφαρμογή του.
- ▶ Οι βέλτιστες θερμοκρασιακές συνθήκες είναι μεταξύ 15-25°C και θερμοκρασία υποστρώματος μεγαλύτερη από 15°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 65%. Χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία καθυστερούν το στέγνωμα και αντίστοιχα υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία επιταχύνουν το χρόνο στεγνώματος.
- ▶ Μην το χρησιμοποιείτε πάνω σε μοριοσανίδες, OSB πλάκες ή άλλα υποστρώματα με βάση το ξύλο χωρίς να έχετε ασταρώσει με το κατάλληλο αστάρι, ώστε να αποφύγετε την απορρόφηση νερού και τη διόγκωση του ξύλου.
- ▶ Γενικά μελετήστε τις βιομηχανικές προτροπές και τις βέλτιστες πρακτικές δόμησης καθώς και τα αντίστοιχα ισχύοντα ευρωπαϊκά/ εθνικά πρότυπα. (π.χ. EN, DIN, VOB, O.E., SIA, κλπ.).

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Πολύ χαμηλές αναθυμιάσεις- Δεν εκπέμπει φορμαλδεΐδη, επιβλαβείς ουσίες ή άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC's), με βάση την Οδηγία 2004/42/CE (Παράρτημα II, Πίνακας Α). Η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία του προϊόντος, τύπος υδατοδιαλυτών προϊόντων είναι 40g/l (2010). Το προϊόν περιέχει <30g/l ΠΟΕ. Άοσμο, καθώς και αβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, όταν στεγνώσει πλήρως. **Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα).**

Απόρριψη:

Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε τα υπολείμματα του προϊόντος, όπου είναι δυνατόν. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Κενά, πλαστικά δοχεία αφού καθαριστούν και αποξεστούν από υπολείμματα μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα δοχεία με υγρά κατάλοιπα ταξινομούνται ως ειδικά απόβλητα και συλλέγονται κατάλληλα. Δοχεία με υπολείμματα που έχουν στεγνώσει χαρακτηρίζονται ως στερεά απόβλητα οικιών/ κατασκευών.

Πίνακας εφαρμογών:

Υπόστρωμα	Επικάλυψη	Στέγνωμα
Τσιμεντοκονιάματα, σκυρόδεμα	1-1,5 kg/m ²	περίπου 60-120 λεπτά*
Ασβεστοθειϊκά κονιάματα, γυψοκονιάματα, σοβάδες	1-1,5 kg/m ²	περίπου 45-60 λεπτά*
Μη απορροφητικές επιφάνειες	1-1,5 kg/m ²	περίπου 90-120 λεπτά*

* Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία